

DADOS TÉCNICOS

Composição: 100% Poliéster.

Largura com ourelas: 1,49 m.

Rendimento: 5,36 m/kg.

Gramatura: 125 g/m².

Metragem média das peças: 50 m.

Encolhimento após lavagem caseira: Largura 0% comprimento 0%.

Utilização: Sportswear, passeio, casual

(Considerar variação de mais ou menos 5% nos dados acima).

CORTE

- Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé); Descansar o tecido **fraldado** por 48 horas antes de ser enfiado para o corte. *Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento, NÃO AMARRAR AS PEÇAS ENFIADAS*, pois irá ocasionar marcas e/ou quebras.
- Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos.
- Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos.
- Durante a operação de enfiado, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la, sempre conduzir a malha no enfiado.
- Se indica o número máximo de 60 folhas para enfiado.
- Não misturar lotes.

CONSERVAÇÃO



Não lavar à máquina, máximo 40°C.
Processo muito suave.



Não Alvejar



Secar em tambor rotativo é possível,
e a baixa temperatura.



Passar a ferro máximo 110°C
Vapor pode causar danos irreversíveis. Passar do avesso ou
sob tecido seco. Artigos sensíveis a brilho ou pressão.



Limpeza a seco, processo normal.

Na lavagem enxaguar bem para retirar todos os resíduos de produtos, lavar com cores similares, não deixar de molho, não torcer e não guardar molhado. Se o artigo acabado for submetido a processos posteriores como estampa, lavanderia e outros, recomenda-se fazer testes preliminares.

KACHANI

SHOWROOM
R. da Graça, 64.
Bom Retiro - SP
CEP 01125-000

@kachanitextil
+55 11 96641-0242
vendas@kachani.com.br
www.kachani.com.br