

DADOS TÉCNICOS

Composição: 96% Viscose 4% Elastano.

Largura com ourelas: 1,55 m.

Rendimento: 2,30 m/kg.

Gramatura: 280 g/m².

Metragem média das peças: 40 m.

Encolhimento após lavagem caseira: Largura -1% comprimento -3%.

Utilização: Sportwear, passeio, casual

(Considerar variação de mais ou menos 5% nos dados acima).


CORTE

- Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé); Descansar o tecido **fraldado** por 48 horas antes de ser enfiado para o corte. *Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento, NÃO AMARRAR AS PEÇAS ENFIADAS*, pois irá ocasionar marcas e/ou quebras.
- Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos.
- Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos.
- Durante a operação de enfiado, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la, sempre conduzir a malha no enfiado.
- Se indica o número máximo de 60 folhas para enfiado.
- Não misturar lotes.

CONSERVAÇÃO

 Não lavar à máquina, máximo 30°C.

 Não alvejar.

 Não secar em tambor rotativo.

 Secar ao ar livre.

 Passar a ferro máximo 110°C

 Não limpar a seco.

 Limpeza a úmido muito suave.

Na lavagem enxaguar bem para retirar todos os resíduos de produtos, lavar com cores similares, não deixar de molho, não torcer e não guardar molhado. Se o artigo acabado for submetido a processos posteriores como estampa, lavanderia e outros, recomenda-se fazer testes preliminares.

KACHANI

SHOWROOM
R. da Graça, 64.
Bom Retiro - SP
CEP 01125-000

@kachanitextil
 +55 11 96641-0242
vendas@kachani.com.br
www.kachani.com.br