

## DADOS TÉCNICOS

**Composição:** 93% Viscose 7% Elastano.

**Largura com ourelas:** 1,25 m.

**Rendimento:** 1,48 m/kg.

**Gramatura:** 540 g/m<sup>2</sup>.

**Peso médio das peças:** 19 Kg.

**Encolhimento após lavagem caseira:** Largura -5% comprimento -2%.

**Utilização:** Sportswear, passeio, casual.

(Considerar variação de mais ou menos 5% nos dados acima).


## CORTE

- Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé); Descansar o tecido **fraldado** por 48 horas antes de ser enfestado para o corte. *Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento, NÃO AMARRAR AS PEÇAS ENFESTADAS*, pois irá ocasionar marcas e/ou quebras.
- Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos.
- Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos.
- Durante a operação de enfeito, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la, sempre conduzir a malha no enfeito.
- Se indica o número máximo de 60 folhas para enfeito.
- Utilizar sempre o mesmo lado para a confecção das peças.
- Após as peças confeccionadas passar sempre pelo lado avesso.
- Não misturar lotes.

## CONSERVAÇÃO

 Não lavar à máquina, máximo 30°C.

 Não alvejar.

 Não secar em tambor rotativo.

 Secar ao ar livre.

 Passar a ferro máximo 110°C

 Não limpar a seco.

 Limpeza a úmido muito suave.

Na lavagem enxaguar bem para retirar todos os resíduos de produtos, lavar com cores similares, não deixar de molho, não torcer e não guardar molhado. Se o artigo acabado for submetido a processos posteriores como estampa, lavanderia e outros, recomenda-se fazer testes preliminares.

# KACHANI

SHOWROOM  
R. da Graça, 64.  
Bom Retiro - SP  
CEP 01125-000

@kachanitextil  
 +55 11 96641-0242  
vendas@kachani.com.br  
www.kachani.com.br